

MAUERMÖRTEL

Produkt:	Mauermörtel												
Anwendung:	Zum Vermauern von Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen.												
Eigenschaften:	Mauermörtel für die rationelle Verarbeitung. Der Werk trockenmörtel garantiert eine gleichmäßige Qualität.												
Technische Daten:	<table><tr><td>Zusammensetzung:</td><td>Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0 – 4 mm, Zusatzmittel</td></tr><tr><td>Materialverbrauch:</td><td>je nach zu verarbeitendem Mauerwerk</td></tr><tr><td>Festigkeitsklasse:</td><td>ca. 5,0 N/mm² (Mörtelklasse M5)</td></tr><tr><td>Mindestdicke:</td><td>ca. 12 mm Lagerfuge</td></tr><tr><td>Ergiebigkeit:</td><td>1 Sack = 25 Liter</td></tr><tr><td>Wasserbedarf:</td><td>ca. 5,0 Liter reines Wasser/Sack</td></tr></table>	Zusammensetzung:	Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0 – 4 mm, Zusatzmittel	Materialverbrauch:	je nach zu verarbeitendem Mauerwerk	Festigkeitsklasse:	ca. 5,0 N/mm ² (Mörtelklasse M5)	Mindestdicke:	ca. 12 mm Lagerfuge	Ergiebigkeit:	1 Sack = 25 Liter	Wasserbedarf:	ca. 5,0 Liter reines Wasser/Sack
Zusammensetzung:	Kalkhydrat, Zement, Kalksteinsand 0 – 4 mm, Zusatzmittel												
Materialverbrauch:	je nach zu verarbeitendem Mauerwerk												
Festigkeitsklasse:	ca. 5,0 N/mm ² (Mörtelklasse M5)												
Mindestdicke:	ca. 12 mm Lagerfuge												
Ergiebigkeit:	1 Sack = 25 Liter												
Wasserbedarf:	ca. 5,0 Liter reines Wasser/Sack												
Normen:	Europäische Norm EN 998-2 (M5)												
Verarbeitungstechnik:	Mauermörtel wird als durchgehendes Mörtelband – im Mittel ca. 12 mm dick aufgetragen. Den Verbrauch entnehmen Sie bitte den Mengenangaben der Mauerwerks-Hersteller (siehe technische Datenblätter). Das Anmischen der Sackware erfolgt mit dem Freifallmischer oder mit dem handlichen Durchlaufmischer MAT D 20 (Leistung ca. 20 l Mörtel pro Minute).												
Hinweise:	Bei Temperaturen unter + 5° C (Luft und Mauerwerk) darf das Material generell nicht verarbeitet werden. Bei stark saugendem Mauerwerk bzw. hohen Temperaturen ist der Mauerstein vorzunässen. Keine anderen Materialien (wie z.B. Zement) zugeben.												
Entsorgung:	Gemäß ÖNORM S 2100 (Sonderabfall-Schlüsselnummer 31409) - siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).												
Qualitätssicherung:	Eigenüberwachung in unserem Werkslabor und Fremdüberwachung durch staatlich autorisierte Prüfstelle (MA 39).												
Lieferform:	40 kg – Sack (35 Sack pro Palette = 1400 kg)												
Lagerung:	Trocken auf Palette (foliert); haltbar mind. 6 Monate												
Sicherheitsdaten:	siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)												

Ernstbrunner Kalktechnik GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Telefon: +43/2576/2320-0, Telefax: +43/2576/2320-45
mail: mail@profibaustoffe.com