


## Austrotherm Universalplatte

<b>Anwendung:</b>	Trennschicht	
<b>Lieferform:</b>	Plattenabmessungen :	1265 x 615 mm
	Lieferdicken :	<b>20 mm</b>
	Kantenausbildung:	gerade Kante (GK)
	Oberfläche:	<b>Geprägt</b>
<b>Produktart:</b>	Extrudierter Polystyrol Hartschaum	
<b>Techn. Daten:</b>	Belastbarkeitsgruppe:	BG 20
	Wärmeleitfähigkeit :	<b>0,035 W/mK</b>
	Zugfestigkeit:	200 kPa
	Geschlossenzelligkeit :	≥ 95 %
	Brennbarkeitsklasse:	B1
	Qualmbildungsklasse:	Q3
	Tropfenbildungsklasse:	TR1
	Brandverhalten EN 13501-1:	E
<b>Verarbeitung:</b>	Max. Anwendungsgrenztemperatur:	70 °C



Austrotherm Universalplatte enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs.

Entwicklung und Anwendungstechnik  
Bearbeitung : 01/2011

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.