

## Rigips BAUGIPS



### Produktbeschreibung

BAUGIPS ist ein aus natürlich vorkommendem Gipsmaterial hergestellter Halbhidratgips ( $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ ).  
Farbe: Weißlich

### Anwendungsbereich

BAUGIPS wird für Stuck-, Rohr- und Rabetarbeiten sowie Reparaturen verwendet.

### Untergrundbeschaffenheit

Luft-, Material- und Untergrundtemperatur müssen über  $+5^\circ\text{C}$  betragen. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, frost- und staubfrei sein.

### Vorbehandlung

Lose Teile, Schmutz, Staub u.ä. entfernen.  
Reparaturstelle vornässen.

### Verarbeitung

BAUGIPS lässt sich ca. 10 Minuten lang verarbeiten und erhärtet innerhalb von 15 Minuten. Ca. 2 kg Gips in 1 Liter Wasser einrühren.  
Nur absolut reine Gefäße und Werkzeuge verwenden.  
Gipsrückstände können die Abbindezeit verändern. Immer den

BAUGIPS in das Anmachwasser einstreuen, nie umgekehrt. BAUGIPS ca. 1 Minute „sumpfen“ lassen und dann zügig anrühren. Dübel können frühestens nach 24 Stunden belastet werden.

### Technische Daten

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um typische Durchschnittswerte.

Einstreumenge:  
150 – 195 g/100 ml Wasser  
Abbindebeginn:  $\geq 5$  min  
Abbindeende:  $\leq 25$  min  
pH-Wert: 7  
Siebrückstand, R 200  $\mu\text{m}$ :  
max. 10%  
Biegezugfestigkeit:  $\geq 4$  N/mm<sup>2</sup>  
Druckfestigkeit:  $\geq 10$  N/mm<sup>2</sup>

Änderungen des Verhältnisses von Gips zu Wasser wirken sich auf die Produktleistung, insbesondere aber auf die Abbindezeit und Festigkeit aus.

Gipsprodukte sind nicht gegen dauernde Feuchtigkeitseinwirkung beständig, daher ist die Anwendung im Freien und bei übermäßiger Feuchtigkeit nicht zu empfehlen.

Feuchtigkeitsabsorption kann zur Veränderung der physikalischen Eigenschaften einschließlich einer Verminderung der Abbindezeit führen.

### EN-Klassifikation

 EN 13279-1: A / A1

### Produktdaten

<b>Verarbeitungszeit</b>	ca. 10-15 min.
<b>Brandverhaltensklasse</b>	A1
<b>Gebindegrößen</b>	2,5 kg / 5 kg / 25 kg
<b>Lagerung:</b> Trocken lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.	

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH  
Wiener Neustädter Straße 63  
A-2734 Puchberg / Schneeberg

Tel : +43(0)2636/2203-0  
Fax: +43(0)2636/2203-625


www.rigips.com



Verarbeitung



Verarbeitungszeit



Auftragsstärke



Materialverbrauch

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können jedoch Veränderungen unterliegen.