

Baumit

DuoLight Mörtel



Produkt	Werksgemischter, wärmedämmender, hochergiebiger Trockenfertigmörtel für die händische Verarbeitung.		
Zusammensetzung	Hydraulische Bindemittel, Perlite, Zusätze.		
Eigenschaften	Universeller, leichter, wärmedämmender Mauer- und Putzmörtel der Mörtelgruppe M 2,5 nach ÖNORM EN 998-2 bzw. CS II nach ÖNORM EN 998-1.		
Anwendung	Zum Mauern für alle handelsüblichen Mauersteine, zum händischen Verputzen. Für Verfliesung geeignet.		
Technische Daten	Normeinstufung:	M2,5 - L nach ÖNORM EN 998-2 T2 - CS II nach ÖNORM EN 998-1	
	Grösstkorn:	2 mm	
	Druckfestigkeit (28d):	> 3 N/mm ²	
	Wasserdampfdurchlässigkeit μ :	ca. 15	
	Wärmeleitfähigkeit λ :	ca. 0,16 W/mK	
	Trockenrohdichte:	ca. 550 kg/m ³	
	Wasserbedarf:	ca. 10 - 11 Liter/Sack	
	Materialverbrauch:		
	Mauern:	abhängig von der Wanddicke und dem Steinformat 1 Sack ergibt ca. 24 l Nassmörtel	
	Putzen:	Verbrauch: ca. 0,4 Sack/m ² /cm	
		Ergiebigkeit: ca. 1 m ² /Sack bei 2,5 cm Putzdicke	
Einstufung lt Chemikalien-Gesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das SDBL beim jeweiligen Herstellerwerk an.		
Lagerung	Siehe Sackaufdruck		
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors, Fremdüberwachung durch akkreditierte Prüfanstalten gemäß ÖNORM EN 998-2.		
Lieferform	Sack 25 l, 1 Pal. = 80 Sack = 2,0 m ³		
Untergrund	Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der ÖNORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.		

Verarbeitung

Baumit **DuoLight** Mörtel kann mit Quirl, Freifall-, Zwangs- oder mit einem Durchlaufmischer gemischt werden. Beim Mischen mit Quirl, Freifall- oder Zwangsmischer wird zuerst das Anmachwasser und dann der Trockenmörtel in die Mischmaschine gegeben (Mischzeit 3 - 5 Min. bei Freifallmischer, 2 - 3 Min. bei Zwangsmischer und Quirl). Immer den gesamten Sackinhalt anmischen. Wird Baumit **DuoLight** Mörtel mit dem Durchlaufmischer gemischt, erfolgt die Wasserzugabe automatisch.

Mauern:

Die Vermauerung der Mauersteine hat lt. ÖNORM B 2206 „Mauer- und Versetzarbeiten“ zu erfolgen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Ziegel- und Mauersteinhersteller sind zu beachten. Vollflächig und kantenbündig mauern.

Putzen:

Vor Putzbeginn sind, zwecks einfacher Verarbeitung, bei allen Kanten und Ecken rostfreie Drahteckwinkel im Außenbereich und Putzeckleisten im Innenbereich mit Baumit **SpeedFix** (keinesfalls Gips) zu versetzen. Bei zu verfliesenden Bereichen Schnellputzleisten als Abziehhilfe verwenden.

Einige Stunden vor dem Verputzen das Mauerwerk gründlich vornässen. Auf allen mineralischen Untergründen ist ein Baumit VorSpritzer mit einer Standzeit von mind. 3 Tagen, auf HWL-Platten mit einer Standzeit von mind. 14 Tagen aufzubringen. Putzfaschen aus Baumit **DuoLight** Mörtel herstellen und kurz ansteifen lassen. Baumit **DuoLight** Mörtel mit der Kelle anwerfen und mit einem entsprechenden Gerät (z.B. angesägte Holzlatte) abziehen, nicht glätten oder reiben.

Bis 3 cm in einem Arbeitsgang verarbeitbar. Bei größeren oder schwankenden Putzdicken in mehreren Arbeitsschritten verarbeiten. Die vorher aufgetragenen Schichten ausreichend und rau ansteifen lassen.

Hinweise und Allgemeines:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Bei Verwendung von Heizgeräten ist auf eine gute Querbelüftung zu achten. Direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig.

Zu beachten sind auch die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz in der jeweils letztgültigen Version.

Für die Ebenflächigkeit ist die ÖNORM DIN 18202 anzuwenden.

Frische Putzflächen mind. 2 Tage feucht halten.

Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 5 Tagen je cm Putzdicke einzuhalten.

Nicht geeignet im Sockel- und Spritzwasserbereich. Installationsschlitze, Mauerwerksfugen, Löcher etc. sind mit einem geeigneten Material (z.B. Baumit **SpeedFill**) in einem getrennten Arbeitsgang zu verschließen.

Zu verfliesende Flächen dürfen nicht verrieben werden (ÖNORM B 2207 beachten).

Bei unterschiedlichen Putzgründen ist vor der Endbeschichtung eine bewehrte Zwischenschicht notwendig (z.B. Baumit HaftMörtel mit Baumit TextilglasGitter).

Endbeschichtungen für Außen:

Auf Baunit DuoLight Mörtel grob abgezogen:
Baunit EdelPutz und ggf. Baunit UniPrimer

Auf Baunit DuoLight Mörtel mit Zwischenschicht aus Baunit PutzSpachtel,
Baunit SanovaFeinputz oder Baunit HaftMörtel:
Baunit NanoporTop und Baunit UniPrimer
Baunit SilikatTop und Baunit UniPrimer
Baunit GranoporTop und Baunit UniPrimer
Baunit SilikonTop und Baunit UniPrimer

Endbeschichtung für Innen:

auf Baunit DuoLight Mörtel mit Zwischenschicht aus Baunit KlimaGlätte,
Baunit KlimaSpachtel, Baunit FeinPutz oder Baunit FertigFein Weiß:
Baunit NanoporColor
Baunit SilikatColor
Baunit GranoporColor
Baunit SilikonColor
Baunit KlimaFarbe
Baunit Divina InnenFarben