



# Dachpappe- und Schindelkleber

Lösemittelhältige, bituminöse Klebmasse (kalt verarbeitbar)

## Produktbeschreibung

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Beschreibung / Werkstoff   | Schwarze, kaltverarbeitbare, lösemittelhältige, bituminöse Klebmasse.  |
| Verwendungszweck           | Zum Kaltverkleben von Dachpappe und Bitumendichtungsbahnen auf horizontalen Betonflächen im Hoch- Tiefbau.<br>Nicht direkt auf Holzdachschalungen oder durchlässigen Untergründen einsetzen. |
| Eigenschaften              | Hohe Plastizität, gute Klebekraft, kein Verspröden in der Kälte, teerfrei.   |
| Farbtöne                   | Schwarz.   |
| Verpackung / Gebindegrößen | ■ 1 kg;<br>■ 5 kg;<br>■ 9,5 kg.  |
| Lagerung                   | Gut verschlossen lagern.<br>Lagerzeit: ca. 2 Jahre.  |

## Technische Daten

|                  |  |
|------------------|--|
| Verbrauch        | Ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> für 1mm Trockenschichtdicke. |
| Dichte           | Ca. 0,95 kg/l.   |
| Festkörpergehalt | Vol. ca. 65 %.   |
| Flammpunkt       | Ca. 37°C.  |

## Beständigkeit

|            |  |
|------------|--|
| Chemisch   | Wasser, Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen.<br>Nicht beständig gegen Lösemittel, Benzin, Öle. |
| Temperatur | Temperatur: Bis ca. 60°C.  |

## Verarbeitung

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Oberflächenvorbereitung | Der Betonuntergrund muss sauber und trocken sein, allfällige Fehlstellen wie Löcher, Risse und dgl. müssen ausgebessert und einnivelliert werden, zB. mit Planfix RZ.<br>Vor Aufbringen von Dachpappe- und Schindelkleber ist ein Voranstrich mit Avertol BF erforderlich. Der Voranstrich muss aufgetrocknet sein, bevor Dachpappe- und Schindelkleber aufgetragen wird. Dachpappe- und Schindelkleber darf nicht direkt auf durchlässige Untergründe aufgebracht werden. |
|-------------------------|--|



|                     |   |
|---------------------|---|
| Verarbeitung        | Dachpappe - und Schindelkleber vor Gebrauch durchrühren, durch kalte Lagerung eingedickte Masse kann durch Einstellen der Gebinde in warmes Wasser leichter verarbeitbar gemacht werden. Dachpappe und Schindelkleber wird streichfertig geliefert. Der nach langer Lagerung eingedickte Dachpappe- und Schindelkleber kann mit max. 5 % Verdünnung 149 wieder spachtelfähig augerührt werden.<br>Dachpappe- und Schindelkleber mit Stielbürsten, Teerschrubbern oder dgl. satt und gleichmäßig aufbürsten. 10-20 Minuten ablüften lassen, dann Dachpappe bzw. Bitumendichtungsbahnen andrücken und belasten. |
| Zwischenwartezeiten | Nach Voranstrich mit Avertol BF einen Tag, vor Aufbringen einer weiteren Lage Dachpappe mit Dachpappe- und Schindelkleber 3 - 4 Tage.   |
| Schlussrockenzeit   | Vor Wasserbelastung oder Aufbringen des Schutzestriches 3 - 4 Tage.   |
| Werkzeugreinigung   | Verdünnung 149 oder Reinigungsmittel K.   |

## Chemikalienrechtliche Bestimmungen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Entsorgung            | Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen. |
| Sicherheitsdatenblatt | Das Sicherheitsdatenblatt kann unter <a href="http://www.avenarius-agro.at">http://www.avenarius-agro.at</a> abgerufen werden  |

Technische Information: Dachpappe- und Schindelkleber, Stand: 07 / 2013

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

### Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

### Avenarius-Agro GmbH

**Zentrale & Werk:** Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: [www.avenarius-agro.at](http://www.avenarius-agro.at), E-Mail: [office@avenarius-agro.at](mailto:office@avenarius-agro.at)  
**Filiale Wien:** A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: [wien@avenarius-agro.at](mailto:wien@avenarius-agro.at)