

PROFI Klinker



- Produkt:** **Mauermörtel für Klinkerziegel**
- Anwendung:** Zur Herstellung von Sichtmauerwerk. Zum Vermauern von Klinkerziegeln und Natursteinen. **Nicht** geeignet zur Verlegung und Verfugung von Bodenplatten im Außenbereich.
- Eigenschaften:** Mauermörtel mit hellgrauer Farbe, frostsicher und ausblühsicher.
- Technische Daten:**
- | | |
|---------------------------|---|
| Zusammensetzung: | Zement, Quarzsand 0 – 2 mm, Zusatzmittel |
| Materialverbrauch: | je nach zu verarbeitendem Mauerwerk
ca. 23 l/m ² bei 12 cm Mauerstärke
(NF-Ziegelformat) bzw. ca. 55 l/m ² bei
25 cm Mauerstärke |
| Festigkeitsklasse: | > 10,0 N/mm ² |
| Mindestdicke: | ca. 12 mm Lagerfuge |
| Ergiebigkeit: | 1 Sack = 28 Liter, 1 to = 700 Liter |
| Wasserbedarf: | ca. 5,5 – 6,0 Liter reines Wasser/Sack |
- Normen:** Europäische Norm EN 998-2 (M10)
- Verarbeitungstechnik:** **Profi Klinker** wird als durchgehendes Mörtelband – im Mittel ca. 12 mm dick aufgetragen.
- Den Verbrauch entnehmen Sie bitte den Mengenangaben der Mauerwerkserzeuger (siehe technische Datenblätter).
- Der herausquellende Mörtel wird mit der Kelle abgezogen, und nach der Daumenprobe mit einem Schlauch oder Fugeneisen glattgestrichen. Mörtelreste werden danach mit einer weichen Bürste abgekehrt. Nach etwa einer Woche wird das Sichtmauerwerk mit einem Zementschlämme-Entferner gereinigt und erhält damit den letzten Schliff.
- Hinweise:** Bei Temperaturen unter + 5° C (Luft und Mauerwerk) darf generell nicht gemauert werden.
Keine anderen Materialien (wie zB. Zement, usw.) zugeben.
- Bei Anmischen im Freifallmischer Mischzeit von 3-5 Minuten unbedingt einhalten.
- Entsorgung:** Gemäß ÖNORM B 2100 (Sonderabfall-Schlüsselnummer 31409) – siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).
- Qualitätssicherung:** Eigenüberwachung in unserem Werkslabor und Fremdüberwachung durch staatlich autorisierte Prüfstelle (MA 39).

- Lieferform:** 40 kg – Sack (35 Sack pro Palette = 1400 kg)
Silo mit Durchlaufmischer
- Lagerung:** Lagerung – trocken auf Palette (foliert)
haltbar mind. 6 Monate
- Sicherheits-
daten:** siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)

Ernstbrunner Kalktechnik GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Telefon: +43/2576/2320-0, Telefax: +43/2576/2320-45
mail: mail@profibaustoffe.com