

Technische Daten

Bezeichnung	Daten	Einheit
Format (B x H x L)	25 x 38 x 24,9	cm
Wandstärke (ohne Verputz)	25	cm
Bedarf Ziegel (m ² / m ³)	10,5 / 42	Stück
Bedarf Dünnbettmörtel je m ² bzw.	3	ca. Liter/m ²
Bedarf DRY FIX Schaum je Palette Ziegel	1	ca. Dose/Pal
Gewicht	18,6	ca. kg / Stück
Zegeldruckfestigkeit	20	N / mm ²
Rohdichte	830	kg / m ³



Wärmeschutz

Aufbau	Verarbeitung	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda λ _R (W/mK)	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda λ _{trocken} (W/mK)	Wärmedurchlass- widerstand R (m ² K/W)	Wärmedurchgangs- koeffizient U (W/m ² K)
unverputzt	Dünnbettmörtel	0,227	0,216	1,10	0,79
verputzt*	Dünnbettmörtel				
Gutachten		BTI 22153_1_2012			

*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm hochwärmedämmendem EPS-Putz (λ=0,09) außen.

Schallschutz

	Einheit	Daten
Schallschutz (R _w) verputzte Wand (2 x 2 cm KZM Putz)	dB	51

Gutachten: BTI 19834/2009

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)
Flächenbezogene Masse unverputzt (KZM)
Flächenbezogene Masse unverputzt (DBM) 233,7

Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

	μ
Durchlasswiderstand	5/10

Ergänzungsformate

Ökotherm HLZ 25x12x24,9

Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den
Klassifizierungsberichten zu entnehmen. mind REI 90
unverputzt
Zu finden unter Download auf www.leitl.at

Lieferform

Stück je Palette **45**
Palettengewicht ca. kg/Pal **837** ohne Palette
Palettengewicht ca. kg/Pal **857** inkl. Palette
Verpackt auf Europaletten - foliert und unreift
Hubwagen geeignet

Verpackungsentsorgung

ARA-Lizenz Nr. 14374
Bonus-Holsystem Nr. 2628
Bonus-Service Tel. Nr. 05372/61802

Hinweis:

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten.
Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie
beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle
vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu
diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie
die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen
Arbeitsgemeinschaft Putz beachten.