

Technische Daten

Bezeichnung	Daten	Einheit
Format (B x H x L)	30 x 25 x 23,8	cm
Wandstärke (ohne Verputz)	30	cm
Bedarf Ziegel (m ² / m ³)	16 / 53	Stück
Mörtelbedarf (m ² / m ³)	17 / 60	ca. Liter
Gewicht	14,0	ca. kg / Stück
Ziegeldruckfestigkeit	17,5	N / mm ²
Rohdichte	825	kg / m ³



Wärmeschutz

Aufbau	Verarbeitung	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda λ _R (W/mK)	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda λ _{trocken} (W/mK)	Wärmedurchlass- widerstand R (m ² K/W)	Wärmedurchgangs- koeffizient U (W/m ² K)
unverputzt	Leichtmauermörtel	0,133	0,125	2,25	0,41
unverputzt	Normalmörtel				
verputzt*				2,72	0,35

Gutachten

BTI 22154_2_2012

*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm hochwärmedämmendem EPS-Putz (λ=0,09) außen.

Schallschutz

	Einheit	Daten
Schallschutz (R _w) verputzte Wand (2 x 2 cm KZM Putz)	dB	

Gutachten:

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)
Flächenbezogene Masse unverputzt (KZM)
Flächenbezogene Masse unverputzt (DBM)

Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

	μ
Durchlasswiderstand	5/10

Ergänzungsformate

Ökotherm WS 30x12x23,8 cm

Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den
Klassifizierungsberichten zu entnehmen. mind REI 90
unverputzt
Zu finden unter Download auf www.leitl.at

Lieferform

Stück je Palette **60**
Palettengewicht ca. kg/Pal **840** ohne Palette
Palettengewicht ca. kg/Pal **860** inkl. Palette
Verpackt auf Europaletten - foliert und unreift
Hubwagen geeignet

Verpackungsentsorgung

ARA-Lizenz Nr. 14374
Bonus-Holsystem Nr. 2628
Bonus-Service Tel. Nr. 05372/61802

Hinweis:

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz beachten.