

PROFI Naturfein 0,6 mm



Produkt: Kalk-Oberputz

Anwendung: Innen und außen anwendbar. Verwendung auf allen Kalk-Zement-Unterputzen und auf Profi Poretex WTA Sanierputz-Systemen.

Eigenschaften: Naturweißer, witterungsbeständiger Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur und ausgezeichneten Dampfdiffusionseigenschaften. Für die händische Verarbeitung.

Technische Daten: **Zusammensetzung:** Kalkhydrat, geringer Anteil Weißzement, Kalksteinsand 0 – 0,6 mm, Zusatzmittel

Materialverbrauch: ca. 4 kg/m² (bei 3 mm Putzdicke)
Mindestdicke: 3 mm
Druckfestigkeit: > 2,0 N/mm²
Biegezugfestigkeit: > 0,5 N/mm²
Trockenrohdichte: ca. 1.500 kg/m³
Diffusionswiderstandszahl: $\mu = \text{ca. } 12$
Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,80 \text{ W/mK}$
Wasserbedarf: ca. 10,0 Liter reines Wasser/Sack

Normen: Europäische Norm EN 998-1 (CS II)
ÖNORM B 3346, ÖAP – Verarbeitungsrichtlinie VAR VI

Verarbeitungstechnik: Der Unterputz muss trocken (bei neuen Putzen Standzeiten beachten) staubfrei und tragfähig sein. Luft- und Oberflächentemperatur müssen über + 5° C liegen.

Bei saugendem Unterputz ist vor Auftragen von Profi-Naturfein ausreichend vorzunässen. Stark saugende Untergründe (wie z.B. Perlite- oder EPS-Dämmputze) sind am Vortag vorzunässen, vor Arbeitsbeginn ist der Unterputz nochmals leicht zu besprühen.

Anmischen:

Den gesamten Sackinhalt im Freifall- oder Durchlaufmischer ca. drei Minuten anmischen.

Arbeitstechnik:

Profi Naturfein wird mit dem Stahlbrett (Hobel) aufgezogen, oder mit der Kelle angeworfen und plangezogen. Nach leichtem Ansteifen wird mit Schwammbrett, Gummibrett oder Styroporhobel verrieben bzw. strukturiert.

Damit keine Strukturunterschiede entstehen, sollten Sie zusammenhängende Putzflächen immer in einem Arbeitsgang herstellen. Eine Verarbeitung bei heißer Witterung oder Zugluft sollte nicht erfolgen.

- Entsorgung:** Gemäß ÖNORM S 2100 (Sonderabfall-Schlüsselnummer 31409) – siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).
- Qualitäts-sicherung:** Laufende Überwachung durch unsere werkseigene Produktionskontrolle.
- Lieferform:** 40 kg – Sack (35 Sack pro Palette – 1400 kg)
- Lagerung:** Trocken auf Palette (foliert); haltbar mind. 6 Monate
- Sicherheitsdaten:** siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)

Ernstbrunner Kalktechnik GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Telefon: +43/2576/2320-0, Telefax: +43/2576/2320-45
mail: mail@profibaustoffe.com