

PROFI Feinputz 0,6 mm



Produkt:	Naturweißer Kalk-Oberputz	
Anwendung:	Im Innenbereich anwendbar. Verwendung auf allen Kalk-Zement-Unterputzen und auf Profi Poretec WTA Sanierputz-Systemen.	
Eigenschaften:	Naturweißer Kalk-Oberputz mit feinkörniger Reibstruktur und ausgezeichneten Dampfdiffusionseigenschaften. Für die händische Verarbeitung.	
Technische Daten:	Zusammensetzung:	Kalkhydrat, Kalksteinsand 0 – 0,6 mm, Zusatzmittel
	Materialverbrauch:	ca. 4 kg/m ² bei 3 mm Putzdicke
	Mindestdicke:	3 mm
	Druckfestigkeit:	> 0,50 N/mm ²
	Trockenrohdichte:	ca. 1.450 kg/m ³
	Diffusionswiderstandszahl:	μ = ca. 10
	Wärmeleitzahl:	λ = 0,60 W/mK
	Wasserbedarf:	ca. 11,0 Liter reines Wasser/Sack
Normen:	Europäische Norm EN 998-1 (CS I) ÖNORM B 3346, ÖAP – Verarbeitungsrichtlinie VAR VI	
Verarbeitungstechnik:	Der Unterputz muss trocken, staubfrei und tragfähig sein. Luft- und Oberflächentemperatur müssen über + 5° C liegen. Bei saugendem Unterputz ist vor Auftragen von Profi-Feinputz 0,6 mm ausreichend vorzunässen. Stark saugende Untergründe wie z.B. Perlite- oder EPS-Dämmputze sind am Vortag vorzunässen, vor Arbeitsbeginn ist der Unterputz nochmals leicht zu besprühen. Anmischen: Den gesamten Sackinhalt im Freifall- oder Durchlaufmischer ca. drei Minuten anmischen. Arbeitstechnik: Profi-Feinputz 0,6 mm wird mit dem Stahlbrett (Hobel) aufgezogen, oder mit einer Kelle angeworfen und plangezogen. Nach leichtem Ansteifen wird mit Schwamm Brett, Gummibrett oder Styroporhobel verrieben bzw. strukturiert. Damit keine Strukturunterschiede entstehen, sollten Sie zusammenhängende Putzflächen immer in einem Arbeitsgang herstellen. Eine Verarbeitung bei heißer Witterung oder Zugluft sollte nicht erfolgen.	

Hinweis:



Profi Feinputz 0,6 mm ist mit dem **natureplus-Zertifikat** ausgezeichnet und als ökologischer Baustoff gelistet. Für den Energieausweis der NÖ-Wohnbauförderung kann z.B. auf Basis Nachhaltigkeit ein Zusatzpunkt lukriert werden.

Entsorgung:

Gemäß ÖNORM S 2100 (Sonderabfall-Schlüsselnummer 31409) – siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Qualitäts-sicherung:

Laufende Überwachung durch unsere werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

40 kg – Sack (35 Sack pro Palette = 1400 kg)

Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert); haltbar mind. 6 Monate

Sicherheitsdaten:

siehe Sicherheitsdatenblatt (SD)

Ernstbrunner Kalktechnik GmbH
2115 Ernstbrunn, Mistelbacher Straße 70-80

Telefon: +43/2576/2320-0, Telefax: +43/2576/2320-45
mail: mail@profibaustoffe.com