

Rigips RIMANO 0-3



Produktbeschreibung

RIMANO 0-3 ist eine feine Gips-Spachtelmasse für den Innenbereich. Zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen.

Bestandteile: Trockengemisch aus Feingips und haftaktiven Zusätzen.

Vorteile

RIMANO 0-3 ist eine leicht verarbeitbare Spachtelmasse mit besonders glatter Oberfläche. Ausgezeichnete Hafteigenschaften, Schichtdicke bis auf 0 mm ausziehbar. Geeigneter Untergrund für Anstriche, Tapeten, Lacke und Dispersionsfarben.

Anwendungsbereich

RIMANO 0-3 ist eine feine Haft-Spachtelmasse auf Gipsbasis und besonders geeignet für Betonfertigelemente als Porenverschluss oder mit Rikombi-Kontakt als Haftbrücke für vollflächigen Überzug sowie auf trockenem Zement- oder Kalkputz und Gipsflächen in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder. Zum Füllen von Rissen und Löchern, zum Schließen von Fugen.

RIMANO 0-3 ist als Untergrund für Verfliesung, sowie für die Fugenverspachtelung von Gipskartonplatten nicht geeignet.

Untergrundbeschaffenheit

Luft-, Material und Untergrundtemperatur müssen über +5°C betragen. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, frost- und staubfrei sein.

Vorbehandlung

Stark saugende Untergründe sind mit Rikombi-Grund zu grundieren (z.B.: Porenbeton). Auf glatten Betonuntergründen nur mit Rikombi-Kontakt als Haftbrücke anwenden (z.B.: Beton).

Verarbeitung

Ca. 1,2 kg RIMANO 0-3 in 1 Liter sauberes Wasser einstreuen und etwa 5 Minuten sumpfen lassen. Anschließend händisch oder mit einem Motorquirl (niedrige Drehzahl) klumpenfrei anrühren.

Material in der gewünschten Auftragsdicke auftragen. Weitere Beschichtungen dürfen erst nach völliger Austrocknung aufgebracht werden.

EN-Klassifikation

 EN 13279-1 - A1- B1/20/2

Produktdaten

Mischverhältnis	ca. 1,2 kg / 1 L Wasser
Verarbeitungszeit	ca. 60 min.
Auftragsstärke	0 – 3 mm
Materialverbrauch	<u>Fläche:</u> ca. 0,9 kg/m ² /mm
Brandverhaltensklasse	A1
Gebindegrößen	2,5 kg / 5 kg / 12,5 kg / 25 kg
Lagerung: Trocken lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.	

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Wiener Neustädter Straße 63
A-2734 Puchberg / Schneeberg

Tel : +43(0)2636/2203-0
Fax: +43(0)2636/2203-625

www.rigips.com



Anwendung



Verarbeitung



Verarbeitungszeit



Auftragsstärke



Materialverbrauch

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können jedoch Veränderungen unterliegen.