

ISOVER Produktinformation



Produktname	UNIROLL-CLASSIC				
Produktbeschreibung	Mineralwolle Dämmstoff gerollt ISOVER-Glaswolle ist freigezeichnet und gesundheitlich unbedenklich entsprechend der Europäischen Richtlinie 97/69/EG und der Verordnung (EG) 1272/2008 („CLP“-Verordnung, Anmerkung Q).				
Anwendungsbereiche	Geeignet für alle Arten nicht belastbarer Schall- und Wärmedämmung, wie: - Zwischensparrendämmung, Dämmung unter den Sparren - Holzrahmenkonstruktionen				
Lieferdaten  weitere Dicken auf Anfrage	Kurzzeichen und Bestelldicke [mm]		Abmessung Länge x Breite [mm]	Menge pro VE / GP [m²]	Wärmedurchlasswiderstand R _D [m²K/W]
	UNI	80	9000 x 1300	11,70 / 140,40	2,10
	UNI	100	7000 x 1300	9,10 / 109,20	2,60
	UNI	120	6000 x 1300	7,80 / 93,60	3,15
	UNI	140	5000 x 1300	6,50 / 78,00	3,65
	UNI	160	5000 x 1300	6,50 / 58,50	4,20
	UNI	180	4500 x 1300	5,85 / 52,65	4,70
	UNI	200	4000 x 1300	5,20 / 46,80	5,25
	UNI	220	3500 x 1300	4,55 / 40,95	5,75
	UNI	240	3500 x 1300	4,55 / 40,95	6,30
	UNI	260	3500 x 1300	4,55 / 40,95	6,80
	UNI	280	3000 x 1300	3,90 / 35,10	7,35
	**UNI	300	3000 x 1300	3,90 / 35,10	7,85
	** Lieferzeit auf Anfrage				
Verpackung		Rolle in PE-Folie mit Tragegriff			
Produktart gemäß ÖNORM B 6000		MW-WL			
EG-Konformitätszertifikat		1139-CPD-0735/09 (2. Neufassung)			
Leistungserklärung Nr.		LEK-DOP B-007-01-CPR-2013/07/01			
Bezeichnungsschlüssel		MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFR5			
Anwendungsgrenztemperatur		200 °C			
Chemisches Verhalten		Chemisch indifferent, schwefelfrei, fäulnisfest, feuchtigkeitsinaktiv			
Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1		A1			
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit			λ _D = 0,038 W/m.K		
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl			μ = 1		
Anwendungshinweise	Zur optimalen Dämmung eines Holzgefaches sollte der Dämmstoff 5 bis 10mm breiter zugeschnitten werden als der lichte Abstand des Gefaches. Durch die Komprimierung auf bis zu 1/6 des Volumens effizientere Logistik und Lagerung.				