

Produktdatenblatt

Dokument:	steinophon® 280 PE-Parkettunterlage						
Dateipfad:	...steinophon 280.docx	Version:	1.0.0.1	Datum:	25.09.2008	erstellt:	WM

1. Produktbezeichnung:

steinophon® 280 PE-Parkettunterlage

2. Produktzusammensetzung/Werkstoff:

- extrudierter Polyethylen-Schaumstoff
- geschlossenzellig; 100 % HFCKW- und HFKW-frei

3. Format:

zB 30.000 x 1.000 x 3 mm

Dicke: 2 bzw. 3 mm

4. Ausführung:

Rollenware, Dicke 2 bzw. 3 mm

5. Verpackung:

Rolle im PE-Sack

6. Anwendungsbereich:

Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen und Parkettböden. Alle Einsatzbereiche, bei denen man aufgrund geringer Bauhöhen nur sehr dünne Trittschalldämmschichten verwenden kann – in Bädern, für Altbausanierung und Fertighausbau.

7. Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit – Nennwert λ_D	0,045 W/mK
Äquivalente Luftschichtdicke – sd-Wert	≥ 30 m
Temperaturbeständigkeit	langfristig 80 bis 85 °C kurzfristig 90 °C
Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1 gem. DIN 4102	E B2
Formbeständigkeit bei + 40 °C	< 10 %
Dickentoleranz (gem. ÖN EN 13163)	± 1 mm
Längentoleranz (gem. ÖN EN 13163)	- 1 %; + ∞
Breitentoleranz (gem. ÖN EN 13163)	$\pm 0,6$ %
Zusammendrückbarkeit	≤ 1 Mm